8000 Székesfehérvár
Verebélyi köz 2.
tel.:+36-30-757-19-18
tel.:+36-30-95-77-396
web: www.aquaregia.hu
e-mail: service@aquaregia.hu

IPANEX FLÄCHENDICHT WF

Gyorsan kötő habarcs vízszivárgás tömítésére

Termékleírás:
Az Ipanex Flächendicht WF egy gyári keverésű, vízálló, azonnal kötő cementhabarcs a DIN 18557 szabvány szerint gyártva.
Alkalmazási területek:
Az Ipanex Flächendicht WF alkalmas felületszivárgások és vízbetörések gyors tömítésére. Alkalmazható falazott- és betonszerkezeteken.

Felhasználás módja (jellege)
Az Ipanex Flächendicht WF víz hatására megduzzad (öntömítő hatás), és extrém erősen hozzáköt az ásványi felületekhez. Azonnal és végleg betömíti a vízbetöréseket, és nem viselkedik agresszívan a betonnal szemben (klórmentes).

Technikai adatok:

Alap	cement
Szín:	szürke
Látszólagos sűrűség:	1,55 kg/dm^3
Kötés kezdete:	azonnal a vízzel való érintkezés után
Kötés vége:	kb. 40 mp után
Kiszerelés:	15kg-os vödör
Tárolható:	megfelelő tárolás mellett 6 hónapig

Tárolás:
Bontatlan, eredeti csomagolásban, száraz helyen, a WHG §19-nak megfelelően +5 fok fölött tárolandó.

Felhasználási utasítás:
A felületnek szilárdnak és tapadásmentes (anti-adhesive) részektől mentesnek kell lennie. Kerülni kell a tömítendő felületek bármilyen elmozdulását.

Kezelés:
Beázás és szivárgás esetén
Oszlassa el a száraz Ipanex Flächendicht WF-et alaposan a felületen a tenyerével (gumikesztyű használata kötelező). Szükség esetén ismételje meg a műveletet

Vízbetörés esetén
Keverjen Ipanex Flächendicht WF-ből 25% tiszta víz hozzáadásával homogén, összefüggő, kissé képlékeny habarcsot. A gyors kötési idő csak kis mennyiség kikeverését engedi. Vízbetörés esetén a már merev habarcsot kézzel nyomja a mélyedésbe, és tartsa nyomva 1-2 percig (kivéve a végleges kötés esetén). Langyos víz alkalmazása esetén a kötési idő gyorsabb lehet, ami különösen alacsony hőmérséklet esetén lehet előnyös. A felület és az alapanyag hőmérséklete nem lehet +5 °C-nál alacsonyabb.

Speciális tulajdonságok:
Az Ipanex Flächendicht WF egy szilárd tömítőanyag. Utólagos konstrukció-függő törések, kötések, deformációk vagy mozgások szivárgáshoz vezethetnek. Az anyag és a környezet hőmérséklete nem haladhatja meg a 30 °C-ot. Nincs szükség speciális utókezelésre.

Tisztítás és hulladékkezelés
Tisztítsa a munkaeszközöket tiszta vízzel. A szállítási csomagolást, visszamaradó anyagot és a keverék tárolóit a hivatalos szabályok szerint kell kezelni. Hulladékkezelési kód megszilárdult állapotban: LAGA-no. 314 09 EWC-no. 17 01 01

Munkavédelem:
Munka közben viseljen védőruhát, védőszemüveget és védőkesztyűt! Felhasználás közben ne dohányozzon, igyon vagy egyen! Kerülje a nagy porképződést! Bőrrel való érintkezés vagy szembe kerülés esetén azonnal öblítse le/ki tiszta vízzel legalább 15 percig! Ajánlott készenlétben tartani egy steril mosópalackot az alapos öblítés céljából. Utána azonnal forduljon szemészhez. Kérjük, vegye figyelembe a biztonsági előírásokat és a szakmai kamarák cementtel bevont anyagokról szóló szabványait. 05/03 Verzió.

Írásban és szóban adott alkalmazástechnikai tanácsaink célja az Ön munkájának segítése, ezek azonban nem kötelező érvényűek. A termékleírásokkal nem vállalunk felelősséget az esetleges károkért. Ha ennek ellenére felmerül a felelősség kérdése, az kizárólag a leszállított és felhasznált áru értékére korlátozódhat. A jelen adatlap a termékre vonatkozó minden korábbi műszaki adatot érvénytelenné tesz. Munkatársaink által adott és az adatlap kereteit meghaladó információk csak írásbeli megerősítéssel érvényesek.

IPA Bauchemische Produkte GmbH; Gyár: Riedhof 5 – 82544 Egling – Tel. 08171-7031 – Fax 08171-7088 – E-mail: info@IPA.de Internet: www.ipa.de oder www.ipanex.de